

Sibirsk Lerk

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Lerk skal ikke brukes som konstruksjonsvirke. Trevirke av Lerk er ment for utvendig bruk over bakken, f.eks. lekter, terrassebord, vannbrett, kledning, bryggeplank, tretak etc.

Kjernevedandelen er normalt 70 - 90 % av stammevolumet med høy densitet på ca. 650 kg/m³. Trefuktigheten ved levering av høvellast er ca. 18 – 20 %.

Fargen på Sibirsk Lerk forandrer seg etter hvert mot en fin sølvgrå patina. For å få en hurtig og jevn grå overflate, kan Lerk leveres behandlet med Jernvitrol

Sibirsk Lerk kan også etter ønske beises eller oljes, da vil man unngå svartsopp, spesielt på terrassebord.

NOBB varenummer: 45 NOBBnummer er registrert

Dimensjon: Se NOBBnummer

Farge:

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Sibirsk Lerk er meget vedlikeholdsvennlig. Det vil si at i utgangspunktet spyles overflaten kun med hageslange gjerne i kombinasjon med bruk av grønnsåpe. Dette hjelper å forsinke mørkningsprosessen av overflaten samtidig som den naturlige forurensningen holdes bort fra overflaten.

Ettersyn/kontroll

Sibirsk Lerk er meget vedlikeholdsvennlig. I utgangspunktet spyles overflaten kun med hageslange, gjerne i kombinasjon med grønnsåpe. Dette hjelper til for å forsinke mørkningsprosessen av overflaten og samtidig hule den naturlige forurensningen borte fra overflaten samt fjerne smuss og lignende som kan bidra til å holde på fuktighet.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sjekk en gang i året overflaten med henhold til skader, store sprekker eller andre feil. Bytt ut skadede bord.

Hasås AS

0506610 – andre tresorter

Sibirsk Lerk**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Den biologiske/ytre påvirkningen på treverket vil variere avhengig av konstruksjonen. Her vil konstruksjonens beliggenhet, klima, utførelse og lignende påvirke treslagets levetid. Grunnet meget høy fettandel/harpikser har kjerneved av Sibirsk Lerk lang levetid. Sibirsk Lerk har holdbarhetsklasse 3 – 4.

Garanti og vilkår**Fuktbestandighet**

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

Renholdsvennlighet

Se over.

Øvrige opplysninger**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Hasås AS
Postadresse	Kodalveien 484
Postnr. og poststed	3243
Telefon	33 43 95 00
E-post	post@hasas.no
Internett	www.hasas.no