

NOBB MELLOMGRUPPE 0511: LISTVERK FURU OG GRAN BEHANDLET

Nobb Undergruppe: 0511100 - 0511650

1. Produktbeskrivelse

NS 3187 "Innvendig listverk av tre" fastlegger profiler og mål. Det finnes forøvrig et stort antall profiltyper på markedet som ikke er angitt i standarden. Målene forutsetter en trefuktighet på 17 %. Tillatte avvik fra angitte mål er +/-0,5 mm. Avviker fuktighetsinnholdet fra 17 %, kan det for furu regnes med at bredde og tykkelse forandres med gjennomsnittlig 1 % for hver 4 % forandring i fuktighetsinnholdet. Denne regelen kan brukes for fuktighetsinnhold opp til 30 %.

NS 3187 "Innvendig listverk av tre" fastlegger også kvalitetskrav til listverk av furu. Forøvrig gjelder også NS 3180 "Generelle krav til høvellast". Kvistantall: På 1,5 meters lengde maksimalt 5 kvister + perlekvist. Størrelse: Maksimalt 1/3 av bredden. All kvist skal være fast. Det tillates i ubetydelig grad tennar, tyri, blåved, margstriper, vindskjevhet, opprevet ved. Imidlertid tillates det ikke løskvist, barkringkvist, råtekvist, kvaelommer større enn 1x25 mm, barkflak, råte, brent, værgrått, barkbrunt, insektskader, sprekk, kuving, vankant, skurflate, skjemmende høvlingsutslag, skjemmende kutterslag.

Leveres hovedsakelig i furu, men også i eik, bøk, bjørk, ask og jatoba. Enkelte tresorter/profiler leveres også ferdig lakkert/malt.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Regelmessig støvtørking med tørr klut eller med en godt oppvridd klut i grønnsåpevann uten salmiakk. Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer. Flekkfjerning med fuktig klut og såpe, alternativt sliping med fin stålull eller White Spirit (gjør først et forsøk på et område som ikke er godt synlig). Her kan fargehandlere/byggevarerforretninger gi råd og tilby egnede produkter avhengig av flekkenes opprinnelse.

Ettersyn/kontroll

Fuktige materialer over tid kan fremkalle misfarging (som grå flekker eller sorte prikker) på trevirke. Dette indikerer vekst av muggsopper. Normalt trengs ingen ettersyn/kontroll.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Malt listverk fra Barkevik er overflatebehandlet med vannbasert maling, og i dette inngår noe sparkling og mellomslip. Vedlikehold av innvendig listverk er avhengig av hva slags overflatebehandling listverket har fått. Er dette malt vil fargehandlere, byggevarerforretninger kunne gi informasjon om produkter som er best egnet til vedlikehold / etterbehandling. Alt malt listverk skal mattes ned før en evt etterbehandling/overmaling, og for best resultat bør listverket pusses/mattes med et fint sandpapir. Husk å tørke av støvet før man maler over, og da gjerne med rødsprit. Dette gjøres for å få god heft til den nye behandlingen som skal påføres.

Malt eller lakkert listverk har lengre holdbarhet enn ubehandlet. Vedlikeholds-intervallene må vurderes i hvert enkelt tilfelle og avhenger av slitasje og overflatebehandling.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig for fukt.

NOBB MELLOMGRUPPE 0511: LISTVERK FURU OG GRAN BEHANDLET

Nobb Undergruppe: 0511100 - 0511650

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti

∅

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

Renholdsvennlighet

-

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av fornybare ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke. Hvis produktet utsettes for klima med høy fuktig slik at trefuktigheten overstiger 20 % over langt di kan det utvikles muggsopp på overflaten.

Emisjon

Ikke angitt.

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør

Organisasjonsnr.

Adresse

Postnr. og poststed

Telefon

Telefaks

E-post

Internettadresse

Barkevik Bruk AS
 NO 933 667 901 MVA
 Sønsebergveien 2
 3295 Helgeroa
 33 18 92 90
 33 18 92 97
post@barkevik.no
www.barkevik.no