

## Malmfuru takbord

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Takbord i malmfuru inneholder et snitt på 90 – 100 % kjerneved. Trefuktigheten ved levering er ca. 16 – 18 %.

Malmfuru utgjør den indre delen av stammeveden/kjerneveden i et aldrende tre. Malmfuru er det mest miljøvennlige produktet på markedet.

Ubehandlet Malmfuru takbord vil etter 2 – 3 år få en fin grå patina. Malmfuru er naturlig «impregnert» og derfor meget varig. Harpiksen i malmfuru er «krystallisert» og porene rundt vedcellene er tettet igjen.

Det kan påføres Jernvitrol på takbordene av Malmfuru, som gjør at gråningsprosessen skjer raskere. Takbordene kan også leveres med Jernvitrol med kjørnørøk, denne behandlingen gjør at takbordene får en litt mørkere farge. Les **FDV for Jernvitrol** før behandling!

Montering – det er viktig at monteringen gjøres slik at opptørking skjer raskest mulig. Malmfurutakbord monteres med **A4 syrefaste skruer**.

Malmfuru har kortere levetid enn impregnert. Taket må lektes slik at det blir god lufting mellom undertak og tretaket.

**NOBB varenummer:** 2 NOBBnummer er registrert

**Dimensjon:** Se NOBBnummer

**Farge:**

**Overflatebehandling:**

**Øvrige opplysninger:**

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Malmfuru er meget vedlikeholdsvennlig. I utgangspunktet spyles overflaten kun med hageslange, gjerne i kombinasjon med grønnsåpe. Dette hjelper til for å forsinke mørkningsprosessen av overflaten og samtidig holde den naturlige forurensningen borte fra overflaten samt fjerne smuss og lignende som kan bidra til å holde på fuktighet.

**Malmfuru takbord****Ettersyn/kontroll**

Takbordene inspiseres årlig for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader. Periodisk kontroll bør gjennomføres hvert år. Eventuelt startende råteangrep må utbedres omgående ved å skifte ut alt skadet tre. Overflatebehandlet Malmfuru – følg vedlikeholds instruksene til den overflatebehandlingen du har valgt.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Takbordene inspiseres årlig for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader (se over).

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Teknisk levetid avhenger av konstruksjonen og omgivelsene materialene er plassert i.

Malmfuru har holdbarhetsklasse 3 – 4.

**Garanti og vilkår**

Malmfuru tåler moderate mengder fukt.

**Fuktbestandighet**

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

**Renholdsvennlighet**

Se over.

**Øvrige opplysninger**

Produktet er ment for utvendig bruk og vil ikke påvirke miljøet.

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Hasås AS
<b>Postadresse</b>	Kodalveien 484
<b>Postnr. og poststed</b>	3243 KODAL
<b>Telefon</b>	33 43 95 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@hasas.no">post@hasas.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.hasas.no">www.hasas.no</a>