

Thermo terrasse furu

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Varmebehandlet terrassebord i furu produseres ved bruk av høy temperatur og damp. Det brukes ingen kjemikalier i prosessen og inneholder derfor bare fornybare stoffer.

Selve teknologien bak behandlingen baserer seg på en tørking av råstoffet med en temperatur på over 210 grader. Materialet tørkes ned til nesten 1 % for så å bli fuktet opp igjen til ca. 8 %. Under behandlingen får treet en innbydende edeltrelignende brunfarge som er lik gjennom hele trestykket. Høyere temperaturer skaper en mørkere tone. Varmebehandlingen reduserer betydelig den tendensen treet har til å vri seg, trutne eller krympe ved ulike fuktighetsforhold.

Thermo terrasse vil få en pen grå farge etter en tid eksponert ute.

NOBB varenummer:

Dimensjon: 26*140

Farge: Lys brun

Overflatebehandling: Ingen

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Fjern løv og skitt som har lagt seg på terrassebord/gulvet.

Overflaten spyles kun med hageslange gjerne i kombinasjon med bruk av grønnsåpe (dette hjelper til med å forsinke mørkningsprosessen av overflaten samtidig som den naturlige forurensningen holdes borte fra overflaten) og dersom det benyttes høytrykksspyler, må det brukes lavt trykk slik at treoverflaten ikke flises opp.

Ettersyn/kontroll

Terrassegulvet inspiseres årlig for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader.

Periodisk kontroll og ettersyn bør gjennomføres hvert år. Eventuelt startende råteangrep må utbedres omgående ved å skifte ut alt skadet tre.

Hasås AS

0506610 – Terrassebord andre
tresorter**Thermo terrasse furu****Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Fjern løv og skitt som har lagt seg mellom terrassebordene, spesielt på de underliggende bjelkene.

La gulvet få tid til å tørke godt opp, gjerne et par dagers tid etter vask.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger****Garanti og vilkår****Fuktbestandighet**

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

Renholdsvennlighet

Se over.

Øvrige opplysninger

Produktet er ment for utvendig bruk og vil ikke påvirke innemiljø.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Hasås AS
Postadresse	Kodalveien 484
Postnr. og poststed	3243
Telefon	33 43 95 00
E-post	post@hasas.no
Internett	www.hasas.no