



– HEL VED SIDEN 1957 –

FDV-DOKUMENTASJON

Malmfuru takbord

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Takbord i malmfuru inneholder et snitt på 90-100% kjerneved. Trefuktigheten ved levering er ca. 16-18%.

Malmfuru utgjør den indre delen av stammeveden/kjerneveden i et aldrende tre. Malmfuru er det mest miljøvennlige produktet på markedet.

Ubehandlet Malmfuru takbord vil etter 3-5 år få en fin grå patina. Malmfuru er naturlig impregnert og derfor meget varig. Harpiksen i malmfuru er «krystallisert» og porene rundt vedcellene er tettet igjen.

Det kan påføres Jernvitrol på takbordene av malmfuru, som gjør at gråningsprosessen skjer raskere. Kledningen kan også leveres med Jernvitrol med kjørnøk, denne behandlingen gjør at kledningen får en litt mørkere farge. Les FDV for Jernvitrol før behandling.

Montering – det er viktig at monteringen gjøres slik at opptørking skjer raskes mulig. Malmfurutakbord monteres med A4 syrefaste skruer eller spiker.

Malmfuru har kortere levetid enn impregnert. Taket må lektes slik at det blir god lufting mellom undertak og tretaket.

2. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Malmfuru er meget vedlikeholdsvennlig. I utgangspunktet spyles overflaten kun med hageslange, gjerne i kombinasjon med grønnsåpe. Dette hjelper til for å forsinke mørkningsprosessen av overflaten og samtidig holde den naturlige forurensningen borte fra overflaten samt fjerne smuss og lignende som kan bidra til å holde på fuktighet.

Ettersyn/kontroll

Takbordene inspiseres årlig for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader. Periodisk kontroll bør gjennomføres hvert år. Eventuelt startende råteangrep må utbedres omgående ved å skifte ut skadet tre. Overflatebehandlet malmfuru – følg vedlikeholds instruksjer til den overflatebehandlingen du har valgt.

Vedlikeholdsinstruksjon- og intervall

Takbordene inspiseres årlig for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader (se over).

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Teknisk levetid avhenger av konstruksjonen og omgivelsene materialene er plassert i.

Malmfuru har holdbarhetsklasse 3 – 4.

Garanti og vilkår

Malmfuru tåler moderate mengder fukt.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

Se over

Øvrige opplysninger

Produktet er ment for utvendig bruk og vil ikke påvirke miljøet.

4 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Hasås AS

Postadresse: Kodalveien 484

Postnr. og poststed: 3243 Kodal

Telefon: 33 43 95 00

E-post: post@hasas.no

hasas.no

The logo for Hasås, featuring the word "Hasås" in a white, bold, sans-serif font inside a dark blue rounded rectangle. The background of the page at the bottom features a decorative pattern of light grey wavy lines resembling wood grain.

Hasås

– HEL VED SIDEN 1957 –